

Juurekaitse kasutamissoetus.

Kaks osa pulbrit segada ühe osa tehnilise piiritusega.

Segada kuni tekib kreemitaoline segu.

Lase segul seista mõni minut.

Kanda ühtlase kihina juurele.

Lase kuivada ja keevita tavalisel viisil.

Puhasta roostevaba harjaga, käiades või puhastushappega.

Juurekaitse on välja töötatud spetsiaalselt TIG keevituseks
aga sobib ka teiste keevitusviisidega.

Juurekaitse on sööbiva toimega, õnnetuse juhtudes pöörduge arsti poole.

GF Anapol OÜ

Peterburi tee 1a

11415 Tallinn

Tel. 638 0464

Faks 638 0465

e-post: info@keevitus.ee

www.keevitus.ee